

Valmiiksi maalatun ulkovehouspaneelin huolto- ja jälkikäsittelyohje

Teollisesti valmiiksi käsiteltyjen julkisivupaneelien käyttö on turvallista, ja pintojen huolto- ja uusintakäsittely on helppoa. Paneelien lopullisesta hävittämisestä aikanaan syntyvät ympäristöhaitat on minimoitu.

Puupinnat pitää suojata ulkona

Ulkona puu joutuu alttiiksi erilaisille ympäristötekijöille. Auringonvalo, lämpötilavaihtelut, kosteus, erilaiset mekaaniset ja biologiset tekijät rasittavat puuta. Samat rasiustekijät kohdistuvat pintakäsittelyyn. Pintakäsittely antaa puupinnoille kauniin kiillon sekä värin että suojan ulkoisia rasiuksia vastaan.

Hyvä lopputulos vaatii oikeat olosuhteet ja menetelmät

Kun maalaus suoritetaan tehtaalla hallitusti tasaisen lämpimissä olosuhteissa, ei sää eivätkä muut rasiustekijät pääse vaikuttamaan lopputulokseen tehdasmaalauksen aikana. Näin julkisivupaneelien huoltomaalausväli pitenee huomattavasti.

Paneelien kuljetus ja varastointi

Käsitellyt paneelit on säilytettävä kuljetuksen ja varastoinnin aikana vedeltä suojattuna mieluummin peitettynä. Varastoitaessa on estettävä puutavaran joutuminen maakosketukseen.

Huomioitava rakennusvaiheessa

Paneelien katkaisupintojen huolellinen käsittely Ultra-perheen talomaalilla sekä oikea naulauskulma vähentävät kosteuden kulkeutumista puun pintaa syvemmälle. Kun tehtaalla valmiiksi maalattu ulkoverhous asennetaan päältä seinään, tulee naulan jäljet maalata välittömästi umpeen Tikkurilan Ultra sarjan maaleilla. Näin lika ja kosteus ei pääse vahingoittamaan lautaa sen sisältä.

Valmiiksi tehtaalla maalatun paneelin huoltomaalaus

Maalipinnan kunto on arvioitava vuosittain, ja huolto- ja korjaustoimenpiteet on tehtävä tarvittaessa.

Huoltomaalauksen esikäsittely

Pinta puhdistetaan liasta ja irtoavista aineksista. Ruostuvat metalliosat suojataan Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla.

Mahdollinen home- tai leväkasvusto on pestävä Tikkurilan ohjeiden mukaan (ohjeet löytyvät osoitteesta www.tikkurila.fi). Soveltuvia ohjeita ovat muun muassa Tikkurilan Huoltopesun tuoteseloste, huoltomaalauksen yhteydessä Tikkurilan Homeenpoiston tuoteseloste tai vastaava Internet-sivuilta löytyvä ohjeistus.

Maalausolosuhteet

Maalattavan puun ja pinnan on oltava kuiva. Ilman, maalin ja maalattavan pinnan lämpötilan pitää olla vähintään +5 oC ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 %.

Varmista, että olosuhteet säilyvät ohjeiden mukaisena koko maalauksen sekä maalin kuivumisen aikana.

Huoltomaalaukseen suosittelemme ensisijaisesti käytettäväksi Ultra Matt-, Ultra Classic- tai Ultra Lux-maaleja. Esikäsittely ja maalaus tehdään tuotteiden käyttöohjeiden mukaisesti.

Varmista onnistunut lopputulos

Tikkurilan tuotteet, pohjusteet, pohja- ja pintamaalit antavat parhaan mahdollisen lopputuloksen yhdessä käytettyinä. Tee jatkossa myös huoltomaalaus samalla maalilla. Noudata ohjeita, vain oikein käytettyinä tuotteilla saavutetaan paras mahdollinen hyöty.

Tuotteet huolto- ja pintamaalaukseen:

Vesiohenteiset puujulkisivumaalit

Ultra Matt

Valmiiksi maalatun ulkovehouspaneelin huolto- ja jälkikäsittelyohje

Ultra Classic

Ultra Lux

Nämä paneelit on maalattu

ULTRA PRO 30:llä